

MATERIAL IMITACIÓN DE AZABACHE	VARIEDAD	SISTEMA CRIST.	
HÁBITO CRISTALINO AMORFO		DUREZA 2 - 3	
COLOR NEGRO			
P.E. 1,20	IR: 1,55	BI:	SIGNO ÓPTICO
ESPECTRO DE ABSORCION			
EXFOLIACIÓN			
YACIMIENTOS			
<p>OBSERVACIONES CONSISTE EN CARBÓN (95%) PENSADO, CALENTADO Y MEZCLADO CON UN AGLUTINANTE (5%). LA SUPERFICIE, UNA VEZ TALLADO EL MATERIAL, NO ADMITE UN PULIDO PERFECTO. CUANDO OBSERVAMOS LA SUPERFICIE CON EL MICROSCOPIO SE ADVIERTEN IRREGULARIDADES DIMINUTAS Y EN ALGUNAS OCASIONES LO SUFICIENTEMENTE GRANDES COMO PARA SER DETECTADAS CON UNA LUPA DE 10 AUMENTOS. CON MÁS AUMENTOS A TRAVÉS DE ZONAS TRASLÚCIDAS SE PUEDEN VER BURBUJAS ESFÉRICAS. UN RASGO A DESTACAR ES QUE DEJA RAYA DE COLOR MARRÓN SOBRE UNA PORCELANA BLANCA SIN PULIR, IGUAL QUE EL AZABACHE. TIENE BRILLO CÉREO Y ES BASTANTE QUEBRADIZO.</p>			
			
IMITACIÓN DE AZABACHE	SUPERFICIE DE IMITACIÓN DE AZABACHE		



*BURBUJAS EN UNA IMITACIÓN DE AZABACHE*



*EL MATERIAL SIN TALLAR*