

MATERIAL LAPISLÁZULI	VARIEDAD	SISTEMA CRIST.	
HÁBITO CRISTALINO MICROCRISTALINO		DUREZA 5,5	
COLOR AZUL			


P.E. 2,70 - 2,90	IR: 1,50	BI:	SIGNO ÓPTICO
------------------	----------	-----	--------------

ESPECTRO DE ABSORCION
-----------------------

EXFOLIACIÓN
-------------

YACIMIENTOS AFGANISTÁN, CHILE, RUSIA, BIRMANIA, PAKISTÁN
--

OBSERVACIONES SUELE CONTENER PIRITA Y VETAS BLANCAS DE CALCITA. SE IMITA CON MUCHOS MATERIALES COMO EL VIDRIO, PLÁSTICO E INCLUSO EXISTE LAPISLÁZULI SINTÉTICO. EVITAR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. LOS ÁCIDOS Y, EN GENERAL, LOS PRODUCTOS QUÍMICOS LO DETERIORAN.



LAPISLAZULI	LAPIZLAZULI
-------------	-------------



*CABUJÓN OVAL DE LAPISLAZULI*

*LAPISLAZULI*