

MATERIAL RUTILO SINTÉTICO RUTILO SINTÉTICO	VARIEDAD	SISTEMA CRIST.		
HÁBITO CRISTALINO PRISMÁTICO		DUREZA 6 - 6,5		
COLOR INCOLORO				
P.E. 4,25 - 4,30	IR: 2,610 - 2,897	BI: 0,280	SIGNO ÓPTICO (+)	
ESPECTRO DE ABSORCION				
EXFOLIACIÓN				
YACIMIENTOS				
OBSERVACIONES LA BIRREFRINGENCIA SE APRECIA FÁCILMENTE Y LA FUERTE DISPERSIÓN DE COLORES (0,300) LO IDENTIFICA FRENTE AL DIAMANTE. FUE UNA DE LAS PRIMERAS IMITACIONES DEL DIAMANTE. SUELEN TENER UN TONO AMARILLENTO.				
				
<i>RUTILO SINTÉTICO</i>				