


MATERIAL CORINDÓN	VARIEDAD ZAFIRO	SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO	 © gemologiamllopis.com
HÁBITO CRISTALINO PRISMA HEXAGONAL EN DISMINUCIÓN REMATADO CON ROMBOEDRO		DUREZA 9	
COLOR AZUL, ROSA, NARANJA, VERDE, AMARILLO			
P.E. 3,99	IR: 1,76 - 1,77	BI: 0,008	SIGNO ÓPTICO (-)
ESPECTRO DE ABSORCION			
EXFOLIACIÓN			
YACIMIENTOS SRI LANKA, BIRMANIA, TAILANDIA, TANZANIA,			
OBSERVACIONES CUANDO LOS ZAFIROS TIENEN MULTITUD DE FINAS AGUJAS Y ESTÁN TALLADOS ADECUADAMENTE SE PRODUCE UN EFECTO DE ASTERISMO. LOS ZÁFIROS SINTÉTIZADOS POR EL MÉTODO VERNEUIL SE IDENTIFICAN POR LAS BANDAS DE COLOR CURVAS QUE SUELEN MOSTRAR FRENTE A LAS BANDAS RECTAS DE COLOR DE LOS ZAFIROS NATURALES. EXISTE EN EL MERCADO MUCHO MATERIAL QUE HA SIDO TRATADO PARA MEJORAR EL COLOR E INCLUSO CAMBIARLO. ALGUNOS TRATAMIENTOS SON MUY SOFISTICADOS Y REQUIEREN EL EXAMEN DE UN GEMÓLOGO.			
			
ZAFIRO AZUL		ZAFIRO ESTRELLA	



@gemologiaonline.com


ZAFIRO ROSA




ZAFIRO NARANJA



BANDAS CURVAS DE COLOR EN UN ZAFIRO SINTETIZADO POR EL MÉTODO VERNEUIL



ESTE ZAFIRO HA SIDO TRATADO POR DIFUSIÓN DE TITANIO



ZAFIRO NATURAL QUE PRESENTA BANDAS RECTAS DE COLOR

